



## Pflege-Öl

Oldószerbázisú, ápolóolaj fából készült teraszburkolatokra & kerti bútorokra



Szín	Elérhetőség			
	Mennyiség raklaponként	672	200	96
	Kiszerezés	6 x 0,75 l	2 x 2,5 l	2 x 5 l
	Göngyöleg típusa	kanna	kanna	kanna
	Göngyöleg jele	01	03	05
	Cikksz.			
duglasie	2645	■	■	■
színtelen	2652	■	■	■
teak	2653	■	■	■
lärche	2654	■	■	■
bangkirai	2655	■	■	■
különleges színek*	2656		■	■


\* minimális rendelhető mennyiség 5 l

### Anyagszükséglet

60-80 ml/m<sup>2</sup> rétegenként; a fa nedvszívó képességétől függően



### Alkalmazási területek



- Kültéri és beltéri fára
- Nem mérettartó és félig mérettartó faszerkezetekre
- (Kerti-) bútorra és teraszburkolatokra
- pl.: Teak, Bangkirai, Massaranduba, Iroko, Tölgy, Vörös- & Duglászfenyő
- Hőkezelt faanyagra
- WPC-re, Bambuszra, Resystára ajánljuk a WPC-Imprägnier-Öl olajat

### Tulajdonságok



- Víztaszító
- Időjárásálló és nedvességszabályzó
- Megvédi a fát a kiszáradástól
- A színezett termékek védenek a beszürküléstől



- Ragyogó színek
- Egyszerű feldolgozhatóság
- Utókezelés csiszolás nélkül

**Termékjellemzők**

Sűrűség (20 °C)	0,85 g/cm <sup>3</sup>
Kifolyási idő mp. a DIN 4 pohárból	> 17 mp 20 °C-nál
Kötőanyag	lenolaj
Szag	karakteres
Fényesség fok	matt

A megadott értékek általános tulajdonságok a termékre vonatkozóan, melyek nem tekinthetők a körülményektől függetlenül állandóknak.

**Lehetséges rendszertermékek**

- [Holzschutz-Grund\\* \(2046\)](#)
- [Holz-Tiefenreiniger \(2640\)](#)
- [Holz-Entgrauer \(2641\)](#)
- [Grünbelag-Entferner\\* \(0676\)](#)

**Munka előkészítése**

- **Alapfelülettel szembeni követelmények**  
A félig mérettartó és nem mérettartó faszerkezetek nedvességtartalma max. 18%
- **Előkészítés**  
Mivel a faanyagban lévő járulékos anyagok a száradási időt meghosszabbítják, ezért a faanyagot az első kezelés előtt egy pár hétig ki kell tenni az időjárás hatásainak, vagy mélytisztító szerrel kell tisztítani.  
A szennyeződések, és a régi festék rétegeket mélytisztítással pl. Holz-Tiefenreiniger-rel maradéktalanul el kell távolítani.  
A beszürkült fafelületeket Holz-Entgrauer-rel kell tisztítani.  
Az algásodást Grünbelag-Entferner\*-rel kell megszüntetni.  
A kültéri faanyagokat a kékülés és korhadás ellen Holzschutz-Grund\* alapozóval kell előkezelni.

**Feldolgozás**

- **Feldolgozási feltételek**  
Az anyag-, a környezet- és az alapfelület hőmérséklet: min. +5 °C és max. +30 °C  
  
Az anyagot jól fel kell keverni.  
Ecsetelés.  
Teraszburkolatok esetében az első réteget a faelem minden oldalára fel kell hordani.  
A felhordást lazúrecsettel, széles ecsettel vagy (pamut) ronggyal, vékonyan, szálirányban kell elvégezni.  
A be nem szívódott felületkezelő anyagot a felületről száraz ecsettel vagy ronggyal kb. 30 perc után le kell törölni.  
Kb. 12 óra száradás után fel lehet hordani a második réteget.  
A megkezdett göngyöleget gondosan vissza kell zárni és a lehető leggyorsabban fel kell használni.

**Feldolgozási tudnivalók**

Mintafelület készítésével ellenőrizhető az összeférhetőség, a tapadás és a végleges színárnyalat.  
Tölgy, vörös cédrus, afzélia, vörösfenyő, akác, stb. faanyagokból csapadék hatására a vízdékony járulékos anyagok kimosódhatnak. Ezek elszínezhetik a közelben lévő világos kövezeteket és vakolatokat.



A szintelen termék nem véd az UV-sugárzástól (a faanyag beszürkülhet), ezért csak ott használható, ahol a felületkezelt faelemek az időjárás viszontagságainak közvetlenül nincsenek kitéve (napsugárzástól, csapadéktól és szélétől védett helyeken). Ha a kültéri időjárásnak kitétt helyeken szeretnénk szintelen bevonatot alkalmazni, akkor többszöri felhordással és rendszeres faápolással oldható meg.

Időjárásnak kitétt helyeken évente egyszer a felületkezelést fel kell újítani.

A színek a színekódokban megadott fafajokhoz vannak beállítva, de problémamentesen használhatók más fafajokra is. A végleges szín ebben az esetben eltérhet a színekártyától.

#### ■ Száradás

Porszáráz: kb. 4 óra múlva

Átfesthető: kb. 12 óra múlva

A megadott értékek 20 °C-on és 65 % relatív légnedvességnél értendők.

Alacsonyabb hőmérséklet, kisebb légcseré és magasabb légnedvesség a száradás lassulásához vezet.

#### ■ Hígítás

Felhasználásra kész.

### Munkaeszközök/tisztítás

Lazúrecset, széles ecset, rongy (pamut)




A munkaeszközöket használatuk után azonnal hígítóval (V101 Verdünnug) vagy ecsettisztítóval (Verdünnug & Pinsel-Reiniger) el kell mosni.

A tisztítási hulladékot az előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Az olajjal szennyezett textíliák (tisztítórongy, munkaruha) hajlamosak az öngyulladásra, ezért víz alatt és tűzálló tárolóban kell gyűjteni és ártalmatlanítani.

### Tárolás/eltarthatóság

Zárt, eredeti kannában, száraz, hűvös és fagymentes helyen, min. 5 év



### Biztonság/előírások

A szállításra, a tárolásra, a kezelésre továbbá az ártalmatlanításra és az ökológiai szennyezésre vonatkozó biztonsági információk megtalálhatók az aktuális biztonságtechnikai adatlapokban.

### GISCODE

Ö60

### Ártalmatlanítási tudnivalók

Nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Teljesen kiürített csomagolást vissza lehet juttatni újrahasznosításra.

Nem lehet a háztartási szeméttel együtt ártalmatlanítani. Nem engedhető a csatornahálózatba.

### Biocid termékrendelet

\* biocidterméket óvatosan kell használni.

Használata előtt minden esetben el kell olvasni a címkét és a termékinformációkat!

### Nyilatkozat VdL-RL 01 szerint

Termékcsoport: falazúrok

Összetevők: száradó növényi olajok, alkidgyanta, Dammar (természetes gyanta), vasoxidpigmentek, szerves pigmentek, viaszok, alifások, tesztbenzin, száraz anyagok (szilikátok), bőrösödés gátlók.



VOC tartalom Decopaint  
- irányelvek  
(2004/42/EG) szerint

A termék EU-határértékei (A/f kategória): 700 g/liter (2010)  
Ez a termék legfeljebb 700g/liter illékony szerves vegyületet (VOC) tartalmaz

Felhívjuk a szíves figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk irányadók, melyek megállapításakor a gyakorlati tapasztalatok, illetve a laboreredmények lettek figyelembe véve. Az adatok csak általános információkat tartalmaznak a termékekről és a felhasználhatóságukról. Figyelembe kell venni, hogy az adatok meghatározásakor, nincs lehetőség minden egyéb körülményt figyelembe venni, melyek az adott munkafeltételek-,

feldolgozási körülmények-, és beépítési helyszínek változása eredményezhet. Ezért bizonytalan esetben javasolt mintafelületek és/vagy próba felületkezelések készítése, illetve kollégáink bevonása szakvélemény céljából. Amennyiben a termékek alkalmazása vagy tulajdonsága egy speciális felhasználási módra, vagy beépítés helyszínre vonatkozóan nem kerül külön írásos szerződésben rögzítve,

akkor az igénybe vett technikai tanácsadás vagy utasítások – még, ha a legjobb tudásunk szerint is készültek –, cégünkre nézve nem tekinthetők kötelező érvényűnek.

Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési- és Szállítási feltételei érvényesek.

Új Műszaki Adatlap megjelenésével érvényüket veszítik a korábbi kiadások.